

Zeitschrift: Archives des sciences physiques et naturelles
Band: 15 (1933)

Artikel: Mesures de précision des réseaux rhomboédriques : NaNO₃
Autor: Weigle, J.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-740653>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 07.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

J. Weigle. — *Mesures de précision des réseaux rhomboédriques: NaNO₃.*

Différentes méthodes ont été données pour mesurer avec précision par la méthode de Debye-Scherrer la constante des réseaux cristallins cubiques. Par contre, les réseaux qui sont caractérisés par plus d'une constante n'ont pas été jusqu'ici l'objet de telles investigations. Nous donnons ci-dessous quelques considérations sur les réseaux rhomboédriques que nous appliquons à la détermination précise des constantes du NaNO₃.

Si l'on envoie sur un réseau des rayons X de longueur d'onde λ , ceux-ci sont diffractés selon l'équation de Bragg:

$$2d \sin \theta = \lambda$$

avec

$$d = a^2 \frac{1 - 3 \cos^2 \alpha + 2 \cos^3 \alpha}{(1 - \cos^2 \alpha) \Sigma h_i^2 - 2 (\cos \alpha - \cos^2 \alpha) \Sigma h_i h_j} \quad (1)$$

pour les réseaux rhomboédriques; a étant la longueur des arêtes du rhomboèdre élémentaire, α l'angle constant qu'elles produisent entre elles et $h_1 h_2 h_3$ les indices de Miller du plan réticulaire sur lequel les rayons X sont venus se réfléchir. La mesure expérimentale de l'angle θ est entachée d'erreurs systématiques qui produisent sur le calcul de d une erreur Δd , qu'on peut mettre sous la forme:

$$\frac{\Delta d}{d} = A \cos^2 \theta .$$

En calculant alors les valeurs de a et α par deux équations (1) obtenues par réflexion des rayons X sur deux plans d_1 et d_2 , on trouve que l'erreur sur $\cos \alpha$ est donnée par:

$$\Delta (\cos \alpha) = 4 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 \frac{Pq_1 - Qp_1}{(2Q - P)^2} \left(\frac{\Delta d_1}{d_1} - \frac{\Delta d_2}{d_2} \right) \quad (2)$$

lorsqu'on pose

$$p = \Sigma h_i^2 \quad q = \Sigma h_i h_j \quad P = p_2 - p_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2$$

$$Q = q_2 - q_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2$$

On peut alors porter sur un diagramme les valeurs calculées de $\cos \alpha$ en fonction de $\Delta(\cos \alpha)$ qu'on obtient par (2) à un facteur de proportionnalité près. En interpolant pour $\Delta(\cos \alpha) = 0$, on trouve alors la vraie valeur de $\cos \alpha$.

Le calcul de a se fait alors facilement en substituant dans (1) cette valeur de $\cos \alpha$.

En procédant de cette façon, nous avons obtenu pour le NaNO_3 les constantes suivantes:

$$a = 6,3108 \cdot 10^{-8} \text{ cm} \quad \text{et} \quad \cos \alpha = 47^\circ 15' 59'' \quad \text{à } 18^\circ \text{ C} .$$

Ces chiffres sont connus avec une précision d'environ 1/50.000.

*Laboratoire Reiger.
Institut de Physique de l'Université.*

H. Saini. — *Dilatation thermique de l'Argent mesurée aux Rayons X.*

Nous avons déterminé le coefficient de dilatation de l'Argent entre 20° et 300° C, en nous servant d'une chambre du type Seeman-Böhlin construite spécialement pour l'étude des dilatations. Le cylindre constituant cet appareil a été coupé en deux parties inégales: l'une plus petite recevant l'Argent, est munie d'un corps de chauffe et d'un thermocouple. L'autre partie recevant le film, porte la fente permettant l'entrée des rayons X. Une méthode d'extrapolation permet d'éliminer les erreurs.

L'Argent a été éclairé par les rayons $K\alpha$ du Cu et du Ni. Résultats: constante réticulaire de l'Argent à 18° C, $a = 4,0772_5 \cdot 10^{-8}$ cm; coefficient de dilatation $\alpha = (19,1 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$ degré⁻¹.

Ce travail a été effectué au Laboratoire Reiger de l'Institut de Physique.

Université de Genève.