

Dilatation thermique de l'argent mesurée aux rayons X

Autor(en): **Saini, H.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Archives des sciences physiques et naturelles**

Band (Jahr): **15 (1933)**

PDF erstellt am: **23.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-740654>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

On peut alors porter sur un diagramme les valeurs calculées de $\cos \alpha$ en fonction de $\Delta(\cos \alpha)$ qu'on obtient par (2) à un facteur de proportionnalité près. En interpolant pour $\Delta(\cos \alpha) = 0$, on trouve alors la vraie valeur de $\cos \alpha$.

Le calcul de a se fait alors facilement en substituant dans (1) cette valeur de $\cos \alpha$.

En procédant de cette façon, nous avons obtenu pour le NaNO_3 les constantes suivantes:

$$a = 6,3108 \cdot 10^{-8} \text{ cm} \quad \text{et} \quad \cos \alpha = 47^\circ 15' 59'' \quad \text{à } 18^\circ \text{ C} .$$

Ces chiffres sont connus avec une précision d'environ 1/50.000.

*Laboratoire Reiger.
Institut de Physique de l'Université.*

H. Saini. — *Dilatation thermique de l'Argent mesurée aux Rayons X.*

Nous avons déterminé le coefficient de dilatation de l'Argent entre 20° et 300° C, en nous servant d'une chambre du type Seeman-Böhlin construite spécialement pour l'étude des dilatations. Le cylindre constituant cet appareil a été coupé en deux parties inégales: l'une plus petite recevant l'Argent, est munie d'un corps de chauffe et d'un thermocouple. L'autre partie recevant le film, porte la fente permettant l'entrée des rayons X. Une méthode d'extrapolation permet d'éliminer les erreurs.

L'Argent a été éclairé par les rayons $K\alpha$ du Cu et du Ni. Résultats: constante réticulaire de l'Argent à 18° C, $a = 4,0772_5 \cdot 10^{-8}$ cm; coefficient de dilatation $\alpha = (19,1 \pm 0,2) \cdot 10^{-6}$ degré⁻¹.

Ce travail a été effectué au Laboratoire Reiger de l'Institut de Physique.

Université de Genève.