Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges

Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und

Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 32 (1916)

Heft: 29

Artikel: Der Holzzement

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-576886

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Der Holzzement.

Im Jahre 1839 hat der Obstweinfabrikant S. C. Häusler in Hirschberg in Schlesien eigentlich durch Zufall ein Präparat erfunden, dem er den Namen Holzzement gab. Er brauchte nämlich eine von ihm zusammengesetzte Masse zum Dichten von Fässern und kam dann dazu, die gleiche Maffe in Berbindung mit mehreren Lagen Bapler gur Eindeckung von Dachern zu verwenden, die er gegen außere Beschädigung durch Sturm 20., durch

Erdaufschüttung schützte.

So sinnreich und so bedeutungsvoll für das Bedadungswesen die Bauslersche Erfindung des Holzzements war, so viel ift auch schon darüber disputiert worden, daß der Name schlecht gewählt set, da er zu allen mög-lichen Verwechslungen führen könne. Es ist zuzugeben, daß tatfächlich der Einführung des Holzzementes in der erften Zeit wesentlich der Name hindernd im Wege ftand. Und darüber, was den Hirschberger Obstweinfabrikanten veranlaßt habe, der Erfindung diesen Namen zu geben, haben unsere Fachgelehrten und andere erleuchtete Leute sich schon vielfach die Köpfe zerbrochen. Man meint, es sel geschehen einmal wegen der dieser Masse eignenden Bindefähigkeit — die Ahnlichkeit mit Zement — und dann, weil die Masse ursprünglich aus Holz-, statt wie später aus Steinkohlenteer fabriziert wurde. Schließlich gab man sich mit dem Namen zufrieden; und nachdem er sich einmal eingebürgert, liegt heute zu einer Anderung keine Veranlaßung vor.

Der Verfasser dieses Artikels glaubt nun aber doch, zu wissen und herausgefunden zu haben, warum Häusler gerade den Namen Holzzement gewählt hat. Die Lösung ist nämlich sehr einfach, wenn man die Sache anpackt, wie man fie bei allen sprachlichen Forschungen anpacken soll: man muß eben den Ausbruck "Holzzement" nicht erft als neue Ausdrucksweise ins Auge fassen von dem Momente an, da das Material als Dachbeckungs, material zur Verwendung tam, sondern auf seine primare Bermendungsart zum Dichten von Holzfässern zurückgehen. Dann hat man die Lösung: die Eigenschaften, welche man dem Zement für die Bindung und Dichtung des Steinmaterials zusprach, nahm Häusler für sein Material zur Bindung und Dich= tung des Holzes in Anspruch, und daher hieß es beim Dichten der Fässer einsach: "Hannes, reich' mal den "Holzze ment" her!" Go und auf keine andere Art ift dieser Name entstanden, und nur superkluge Leute werden jett noch länger baran herumftudieren, woher der Name "Holzzement" ftammt. Und da Häusler ohne Zweifel auch neben der späteren Verwendung für Bedachungen auch die ursprüngliche zum Dichten der Fässer beibehielt, blieb eben der Name "Holzzement", wie er war! Und das war ja kein Unglück, denn trozdem hat der Holzzement seinen Weg durch die ganze Welt gemacht. Und noch einem andern Umftand zum Trotz erging dieser Weg durch die Welt. Der schlesische Obstweinfabrikant war nämlich auch ein heller Ropf, was die lukrative Ausbeutung seiner Erfindung anbetraf: er umgab seine Erfindung mit dem Schleter des tiefften Fabrikations Geheimnisses und noch heutigen Tages behaupten seine Erben und deren Nachfolger, auf Grund eines Tefta-

mentes dieses "Gehelmnis" nicht preisgeben zu dürfen. Aber die Chemie ift längft über dies Geheimnis gekommen und hat dasselbe nicht nur zum öffentlichen Gemeingut gemacht, sondern wesentlich verbessert. Die ursprüngliche Art der Fabrikation war eine höchst primitive, und wenn heute diejenigen, welche behaupten, nach achtzig Jahren noch die alleinigen Hüter des heiligen Grals Holzzement zu sein, noch nach der Methode des Erfinders ihren hauslerschen holzzement herstellen wollten, wurden sie nicht auf der Höhe der Beit stehen und auch nicht mehr konkurrenzfähig sein. Denn wenn irgendwo, so tuts hier nicht mehr ber Name, sondern die Materie. Heute ift nämlich das Produkt auf chemischem Wege zu einer solchen Vervollkommnung gebracht, daß der mit dem nöligen Wiffen ausgeftattete und über die erforderlichen Einrichtungen verfügende Fabrikant für ein vorzügliches und ftets gleichmäßiges

Fabritat garantieren fann.

Ursprünglich und in kleineren Werken zum Teil noch heute wurde der Holzzement durch Schmelzen einer Mischung von rohem Steinkohlenteer, Bech, Schwefel und harz hergestellt. Da ber Steinkohlenteer bekanntlich ftets Wasser mit sich führt, wurde — gleichzeitig auch im Intereffe größerer Feuersicherheit und behufs gleich, mäßiger Schmelzung — ber Schmelzkeffel auf ein Wafferbad gesetzt, welch letzteres, durch die darunter angebrachte Feuerung bis jum Stedepuntt erhitt, neben dem gleiche mäßigen, langsamen Schmelzen das Abtreiben des Waffergehaltes bewirkte. Diefer Prozeß nahm aber lange Zett in Anspruch und entfernte doch nicht das im Teer chemisch gebundene Waffer, das ebenfalls beseitigt werden muß, gleichwie das schädlich zerstörend wirkende Ammoniak und die Benzole. Da nun dies nur durch Erhitzen des Teers auf $165-170^{\circ}$ zu erreichen ist, muß der gewünschte Zweck durch die fraktionierte Destillation erreicht werden. Dazu kommt, daß die Qualität des Steinkohlenteers, wie auch des Peches sehr verschieden ift. Es braucht also auch hier gute Erfahrung und praktische chemische Renntniffe. Aber zu fagen ift noch, daß nicht die Deftillation allein für ein gutes dauerhaftes Fabrikat bürgt, es dürfen vor allen Dingen auch nicht die teureren konservierenden Zusätze gespart werden, welche die Wetterbeständigkeit erheischt. So wird der Holzzement stets ein Bertrauensartikel ersten Ranges bleiben, bei dem der Konsument nicht gar zu sehr auf ben Preis sehen sollte. Ein reeller Fabrikant wird hier im Interesse ber auten Sache lieber hin und wieder auf ein Geschäft verzichten, als sich zur Herstellung und Lieferung eines minder-wertigen Produktes verleiten zu lassen.

Es ist schon vorgekommen, daß Dachdecker oder Spengler die Qualität des Holzzementes beanstandet haben, well er beim Erhizen schäume. Es ift nicht zu bestreiten, daß dies für den Dachdecker lästig und namentlich auch mit Feuersgefahr verbunden ist. Aber jeder echte Holzzement muß schäumen; und der Konsument follte im eigenen Interesse darauf achten, daß der ihm gelteferte Holzzement diese, das Vorhandensein des Schwefelzusates beweisende Eigenschaft besitzt. — Dies einige Bemerkungen über den Holzzement, denen wir in einer der nächften Nummern einige weitere Mitteilungen



über die Fabrikation folgen laffen werden. Zum Schluffe noch eine Bemerkung. Bauherren, Baumeister und auch Dacharbeits = Unternehmer treiben mit dem Ausdruck schlesischer Holzzement heute noch ein eigenartiges Spiel. Sie meinen, der Ausbruck schlesisch biete das Non plus ultra an Qualitätsgüte. Es ist heute, da jede Ausfuhr aus Deutschland verboten ist und der Konsument strikte auf die schweizerische Inlandproduktion angewiesen ift, vielleicht an der Zeit, daran zu erinnern, daß nicht der die Bezeichnung "echt schlefisch" tragende Holzzement der befte ift, weil er diesen Namen tragt, sondern nur wenn er von einem reellen, nach den Erfahrungen der technischen Chemie arbeitenden Geschäftsmann hergeftellt ift. Und diefer Geschäftsmann braucht fein Schlefier, tein Auslander überhaupt zu fein. Der Holzzement, ber in den ich weizerisch en Holzzement. und Dachpappenfabriken hergeftellt wird, hat seit 50 Jahren seine Ebenbürtigkeit gezeigt und sich als vorzügliche Qualitätsware erwiesen. Schütt daher die einheimische Industrie und verlangt überall: echt schweizerischen Holzzement!

Sperrholz-Fabrikation.

Die Sperrholzplatten bestehen aus drei oder mehreren, freuzweise übereinander verleimten und hydraulisch ge-

preßten Golg-Fournieren oder Dicten.

Die Fabrikation stammt aus Rußland und ist dort gewiffermaßen zu haufe. Bekanntlich hat Rugland unermeglich große Sumpf Gebiete und noch unberührte Waldungen feuchter Bobenart, die hauptsächlich mit Aspe, auch Espe, Zitterpappel (popolus tremula) ge= nannt, sowie Erle bestanden sind. Um diese Aspe, eine meift minderwertige Holzart von grober, loser Struktur, übrigens dasselbe Holz, aus welchem unsere Zündhölzchen hergestellt werden, besser zu verwerten, hat man solche zu Fournieren oder Dicten geschnitten oder geschält. Ebenso hat man auch mit der Erle verfahren. Die Aspen= sowie Erlenfourniere hat man alsdann überein= ander verleimt und zwar wurde hierbei das Aspenfournier als Blindholz, Mitten- oder Innenlage verwendet, welches auf beiden Außensetten mit einem Erlenfournter treuzweise beklebt wurde. Unter "freuzweise" beklebt oder verleimt verfteht man das quer- oder überkreuzlegen der Längsfaser der einzelnen Fourniere, wobei also die Faser der Innenlage oder des Blindholzes in entgegengesetzter Richtung zu benen der Außenfourniere läuft. Hierdurch wird erreicht, daß die so hergeftellten Platten "ftehen", d. h. sich nicht werfen, wellig oder bucklig werden, was bei großen und breiten Holzflächen von derart geringer, gewöhnlich nur 3—6 mm Stärke sonst stets der Fall ist und sich auch nicht umgehen läßt.

Bekanntlich arbeitet jedes Holz, d. h. die in demselben enthaltenen Kräfte haben je nach Trockenheit oder Feuchtigkeitsgrad der Luft das Bestreben, die einzelnen Holzbeftandteile zusammenzuziehen oder außeinander zu gehen, zu treiben oder zu quellen. Durch das übereinander Verleimen und innige Verbinden der freuzweise übereinander gelegten Holzsasern durch nachträgliches hydraulisches Pressen unter sehr hohem Druck, wird dem Holze dieses Bestreben oder diese Kraft genommen, oder wie der Fachausdruck lautet, das Holz "abgesperrt", woraus denn auch die abgefürzte Bezeichnung "Sperrholz" herzuleiten ift.

Ursprünglich wurde also Aspe, Erle sowie auch Birke zu Sperrholzplatten verarbeitet und ist Rußlands Sperrholz-Industrie, sowie auch dessen Export hierin sehr bedeutend. Namentlich England bezieht diese Sperrholz-

platten schon seit längeren Jahren von Rußland. In Deutschland und der Schweiz haben sich diese ruffischen Sperrholzplatten erst in den letzten Jahren eingeführt. Dieselben haben aber schnell allseitigen Anklang gefunden, sodaß man in den letzteren Ländern zur Selbstfabrikation überging. Heute befassen sich schon eine ganze Anzahl von Fabriken mit der Herstellung dieser Sperrholzplatten und werden zu solchen außer Erle und Birke fast famtliche einheimische, sowie ausländische bessere Holzarten verarbeitet. Wir nennen unter andern: Erle, Birfe, Eichen, Eschen, Kiefern, Sen, Tamo, Mahagoni, Gaboon (afrikanisches Mahagoni), Whitewood usw.

Sperrholzplatten werden 3—45 mm ftark, vorwiegend aber in 3, 4, 5 und 6 mm Stärke und in Längen bis 4,50 m und bis 1,50 m breit hergestellt und ift deren Verwendung eine fehr vielseitige, faft unbegrenzte. Hauptfächlich werden folche in der Möbelfabrikation 2c. zu Füllungen, als Rückwände für Schränke, sowie als Türfüllungen, im Automobil-Karoffertebau, beim Wagenund Baggonbau für Straßenbahnwagen und Gisenbahn-Bersonenwaggons, zu den Kabinen der Schiffe, Flugmaschinen sowie sonstigen Zwecken verarbeitet. — Doch nun set die Fabrikation selbst hier näher beschrieben.

Vorweg sei noch bemerkt, daß diese keineswegs so einfach ift, wie man nach den einleitenden Worten vielleicht anzunehmen geneigt ist. Es gehören vielmehr reiche Erfahrungen dazu, um ein völlig einwandfreies, wasserfestes oder wasserbeständiges Fabrikat zu erzeugen, welches bei der weiteren Verarbeitung wie polieren oder dergleichen, den jeweiligen Ansprüchen und Anforderungen

vollauf genügt.

Die Fourniere oder Dickten werden mittelft Kreissägen entsprechend zugeschnitten, sowie an den Kanten gefügt und auf die benötigten Größen nebeneinander zusammengelegt. Das mittlere Fournier, das sogenannte Blindholz, oder die Innenlage, gewöhnlich Kiefer oder Bappel, auf deren beiden Setten die außeren Edel-Fourniere-aufgeklebt werden, wird bei ftarkeren Platten besonders zugerichtet und zwar die einzelnen Bretter zunächst mit Nute und Feder versehen und diese alsdann zu Brettern oder Flächen gewünschter Größe zusammen gekeilt. Hierauf werden die Fourniere mit Leim bestrichen und bedient man sich hiezu besonderer Leimauftragmaschinen. Diese haben zwei, in einem fräftigen gußeisernen Geftelle gelagerte, gußeiserne Walzen mit einer eigenartigen Riffelung, zwischen denen die zu bestreichenden Fourniere hindurchgeschoben werden. Für jede Walze ift ein besonderer, verftellbarer Behalter vorgesehen, der zur Aufnahme des Rlebftoffes dient und diesen gleich mäßig auf die Walzen überträgt. Durch die eigenartige Riffelung wird eine gleichmäßige Berteilung des Rlebftoffes erreicht und weiter noch das Eindringen des Rlebstoffes in das Fournier selbst bewirkt.

Da die Herstellung guter, einwandfreier Sperrholzplatten in der Hauptsache von der Art und Ausführung der Verleimung abhängig ift, sei daher auch zunächst hierüber das Wiffenswerte kurz mitgeteilt.

Man unterscheidet nämlich zweierlei Arten von Leim verfahren, die sogenannte nasse oder kalte und eine trockene oder warme Verleimung und ist dementsprechend auch der Leim oder das Klebe- und Bindemittel ein verschiedenartiges. Bei der naffen Verleimung werden die Fourniere nicht erft getrocknet, sondern in noch naffem oder feuchtem Zuftande mit einem kalten Cafeinfitt beftrichen, während man bei der trockenen Berleimung die getrockneten Fourniere mittels warmen Kölner Tafelleimes, Lederleim oder dergleichen Tischlerleim zusammen flebt oder verleimt.

Das naffe Verfahren hat sehr viele Vorteile. Zunächst durchdringt der Caseinkitt sämtliche Fourniere durch und