

# Spezifische Gewichte, Schmelz- und Siedepunkte, Arbeits-Masseinheiten

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Pestalozzi-Kalender**

Band (Jahr): **12 (1919)**

Heft [1]: **Schülerinnen**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## SPEZIFISCHE GEWICHTE.

Die Zahlen geben an, wieviel mal schwerer nachfolgende Körper sind als ein gleich grosses Quantum Wasser. Z. B. Platin ist  $21\frac{1}{2}$  mal schwerer als Wasser.

### FESTE KÖRPER. METALLE.

Aluminium 2,58	Nickel . . . 8,80
Blei . . . . 11,35	Platin . . . 21,36
Eisen . . . 7,2—7,9	Quecksilber 13,55
Gold . . . . 19,30	Silber . . . 10,50
Kupfer	Stahl . . . 7,6—7,8
8,75—8,94	Zink . . . 7,10—7,30
Messing . . 8,39	Zinn . . . . 7,48

### HOLZARTEN\*.

Apfelbaum 0,73	Kork . . . 0,24
Birnbaum . 0,68	Mahagoni . 0,75
Buche 0,77—1,00	Nussb. 0,66—0,88
Eiche 0,76—0,95	Tanne 0,56—0,90

\* Vordere Zahl gilt für lufttrockenes, hintere für frisches Holz.

### FLÜSSIGE KÖRPER.

Reiner Alkohol	Olivenöl. . 0,918
0,76	Petroleum 0,80
Meerwasser 1,02	Quecksilber 13,6
Milch 1,02—1,04	Wein 1,02—1,04

## SCHMELZPUNKTE EINIGER SUBSTANZEN.

Schmelzen ist der Übergang eines Körpers aus dem festen in den flüssigen Zustand durch die Wirkung der Wärme. Der Temperaturgrad, bei dem ein Körper schmilzt, heisst der Schmelzpunkt.

Schmiedeeisen . . . . .	1300—1500 <sup>0</sup>
Stahl . . . . .	1700—1900 <sup>0</sup>
Graues Gusseisen . . . . .	1200 <sup>0</sup>
Weisses Gusseisen . . . . .	1050 <sup>0</sup>
Blei . . . . .	322 <sup>0</sup>
Zinn . . . . .	241 <sup>0</sup>
Schwefel . . . . .	114,5 <sup>0</sup>
Gold . . . . .	1064 <sup>0</sup>
Kupfer . . . . .	1065 <sup>0</sup>
Silber . . . . .	955 <sup>0</sup>
Zink . . . . .	419 <sup>0</sup>
Weisses Wachs . . . . .	68 <sup>0</sup>
Gelbes Wachs . . . . .	61 <sup>0</sup>
Eis . . . . .	0 <sup>0</sup>
Quecksilber . . . . .	—39 <sup>0</sup>

## SIEDEPUNKTE EINIGER FLÜSSIGKEITEN.

Die Temperatur, bei welcher flüssige Körper unter der Erscheinung des Siedens gas- oder luftförmig werden, nennt man den Siedepunkt.

Quecksilber . . . . .	357 <sup>0</sup>
Leinöl . . . . .	315 <sup>0</sup>
Schwefelsäure. . . . .	338 <sup>0</sup>
Phosphor . . . . .	290 <sup>0</sup>
Terpentinöl . . . . .	157 <sup>0</sup>
Meerwasser . . . . .	104 <sup>0</sup>
Wasser. . . . .	100 <sup>0</sup>
Benzin. . . . .	80 <sup>0</sup>
Alkohol . . . . .	78,4 <sup>0</sup>
Salpetersäure . . . . .	86 <sup>0</sup>
Äther . . . . .	34,9 <sup>0</sup>

## ARBEITS-MASSEINHEITEN

### EIEKTRISCHE UND ANDERE

1 *Kalorie* ist die Wärmemenge, durch welche ein kg Wasser von 0<sup>0</sup> auf 1<sup>0</sup> Celsius erwärmt wird.

1 *Atmosphärendruck* ist gleich der Druck einer Quecksilbersäule von 760 mm Höhe (mittlerer Barometerstand am Meer) = der Druck von 1,033 kg auf 1 cm<sup>2</sup>.

1 *Meterkilogramm* ist die Arbeit, 1 kg 1 m hoch zu heben.

Eine *Pferdestärke* (Ps. oder HP) = 75 Meterkilogramm in der Sekunde.

1 *Ohm* ist der elektrische Leitungswiderstand, welchen eine Quecksilbersäule von 106,3 cm Länge und 1 mm<sup>2</sup> Querschnitt bei 0<sup>0</sup> Celsius erzeugt.

1 *Ampère* (Einheit der elektrischen Stromstärke) wird dargestellt durch den unveränderlichen elektr. Strom, der beim Durchgang durch eine wässrige Lösung von Silbernitrat in einer Sekunde 0,001118 gr Silber niederschlägt.

1 *Volt* ist die elektromotorische Kraft eines Stromes, der bei 1 Ohm Widerstand 1 Ampère erzeugt.

1 *Watt* ist die Arbeitsleistung, die von der elektrischen Kraft bei ein Volt Spannung und 1 Ampère Stromstärke in einer Sekunde geleistet wird.

Ein Watt ist  $\frac{1}{736}$  Pferdestärke; es entspricht der Kraft, die 102 Gramm in einer Sekunde 1 m hoch hebt. 1 Kilowatt = 1000 Watt = 1,36 Pferdestärken.